



Ficha Técnica

Massa de Carapas

PRODUTO:

Massa de CARAPAS.

DESCRIÇÃO:

Massa de CARAPAS é uma massa cuja formulação é baseada numa emulsão aquosa de copolímero vinil-acrílico. A película é dura e o relevo confere-lhe um bom efeito decorativo, disfarçando pequenas irregularidades da superfície.

USO RECOMENDADO:

Base para revestimento de paredes e lambrins em interior, sobretudo em zonas onde se requer facilidade de limpeza.

CONSTANTES FÍSICAS:

Acabamento-----	fosco
Cores-----	Branco
Volume de sólidos-----	52 %
Rendimento teórico-----	Ver observações
Ponto de inflamação-----	Não inflamável
Massa volúmica-----	1,5 Kg/litro
Secagem ao tacto-----	4 horas (20 °C)
Cura completa-----	4 a 6 dias (aprox.)

NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico.

PORMENORES DE APLICAÇÃO:

Espalhar a massa com escova ou rolo adequados e, após um curto período de secagem, rolar com rolo decorativo de borracha por forma a obter o relevo e efeito desejado.

Não diluir.

O intervalo de recobrimento mínimo é quando completamente curado (4-6 dias) dependendo das condições ambientais (temperatura, humidade, ventilação).

Não possui intervalo de recobrimento máximo.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:

Betão e rebocos (curados e secos) – Em caso de contaminação com óleos ou gorduras, lavar com detergente adequado. Enxaguar com água limpa e deixar secar.

Remover partículas soltas e limpar bem de poeiras. A superfície deverá apresentar-se bem “desempenada”.

Outras situações - Consultar os nossos serviços técnicos.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

Evitar a aplicação com muito vento. Aplicar unicamente quando a aplicação e a cura se podem processar a temperaturas ambientais e de substrato acima de 10 °C.

OBSERVAÇÕES:

Espessura do filme/Rendimento: Devido ao relevo natural da película, não tem significado a indicação de uma espessura seca bem como do rendimento teórico.

Para efeitos práticos, e pressupondo que a superfície se encontra com boa planeza, estima-se um consumo de cerca de 1,5 Kg/m² (no conjunto das duas demãos) para obtenção do relevo característico deste tipo de acabamento.

NOTA: Lavar as ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso.

SEGURANÇA:

Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e o contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-se a ventilação forçada do local.

A Massa de CARAPAS Arco-Íris destina-se a uso profissional.