



Ficha Técnica

Primário Multiaderente

PRODUTO:

Primário Multiaderente.

DESCRIÇÃO:

O Primário Multiaderente é um produto formulado à base de resinas estireno-acrílicas, apresentando excelentes propriedades de aderência e selagem dos substratos.

USO RECOMENDADO:

Em interiores e exteriores sobre betão, reboco, estuques, azulejo, pastilha, esmaltes alquídicos envelhecidos, vidro, madeira e metais não ferrosos, promovendo a aderência das demãos seguintes.

CONSTANTES FÍSICAS:

Cores-----	Branco
Acabamento-----	Fosco
Rendimento Teórico-----	8-10 m ² /Lt
Volume de sólidos-----	50 %
Massa volúmica-----	1,30 Kg/Lt
Secagem ao tacto-----	2 horas (20 °C)

NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico.

PORMENORES DE APLICAÇÃO:

Método de aplicação: Pistola convencional, trincha ou rolo.

Deve aplicar-se normalmente com uma diluição máxima de 10%.

O intervalo de recobrimento deve ser, no mínimo, de 6 horas para tintas plásticas e de 24 horas para tintas alquídicas.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:

Devem remover-se todos os resíduos de descofrantes, óleos, gorduras e outros contaminantes por lavagem com detergente adequado e água a alta pressão. Deve proceder-se à remoção de partículas soltas e eliminação de poeiras por escovagem ou, de preferência, decapar por projecção de abrasivo ou água a alta pressão.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

Os substratos devem estar completamente curados e secos. No caso particular do cimento Portland normal, deve decorrer um período de cura de, pelo menos, 28 dias.

Deve ser utilizado apenas quando a aplicação e a cura se poderem processar a temperaturas superiores a 10 °C.

SEGURANÇA:

Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e o contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-se a ventilação forçada do local.

O Primário Multiaderente destina-se unicamente a uso profissional.