



Ficha Técnica

Primário Arcogalvo

PRODUTO:

Primário ARCOGALVO

DESCRIÇÃO:

O Primário Arcogalvo é um primário baseado em Resinas Sintéticas Especiais com alto conteúdo de zinco em pó, especialmente estudado para retoques em superfícies metalizadas com zinco ou pintadas com primários ricos em zinco e de etilsilicato de zinco.

Este Primário tem um excelente poder anti-corrosivo.

CONSTANTES FÍSICAS:

Acabamento-----	Fosco
Cores-----	Cinza
Volume de sólidos-----	50 %
Rendimento Teórico-----	8-10m ² /litro - 40µm
Massa volúmica-----	2.05 Kg/litro
Viscosidade-----	60s Ford 4 (25 °C)
Secagem ao tacto-----	1-2 horas(20 °C)
Secagem total-----	2 horas (20 °C)
Espessura do filme, seca-----	40 µm
Espessura do filme, húmida-----	90 µm

NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico.

PORMENORES DE APLICAÇÃO:

O Primário Arcogalvo está pronto a aplicar. O equipamento para aplicação deve incluir vasos com agitação, para evitar a sedimentação do zinco; esta pode ocorrer devido à viscosidade a que o produto tem de ser aplicado (sobretudo com pistola convencional). O reservatório da pistola deve estar a um nível superior ao do bico da saída. O intervalo de recobrimento deve ser de, no mínimo, 24 horas.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:

As recomendadas por uma prática correcta de pintura.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

As recomendadas por uma prática correcta de pintura. Não aplicar o produto sob baixas temperaturas. Durante a aplicação e secagem em espaços confinados, providenciar ventilação adequada.

OBSERVAÇÕES:

A ideia generalizada deste primário pode ser complementada com outras informações junto dos nossos serviços técnicos.

SEGURANÇA:

Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e o contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-se a ventilação forçada do local.

O Primário Arcogalvo destina-se a uso profissional.