

**PRODUTO:**

Primário Arcozin

DESCRIÇÃO:

O Primário Arcozin é um primário baseado na combinação de resinas alquídicas e acrílicas com pigmentação especial e aditivos de secagem e estabilização.

USO RECOMENDADO:

Como primário em esquemas de pintura com secagem ao ar, para protecção de zinco em obras de serralharia, em interior ou exterior.

CONSTANTES FÍSICAS:

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Acabamento----- | Fosco |
| Cores----- | Branco, Creme, Cinza, Verde |
| Volume de sólidos----- | 60 % |
| Rendimento Teórico----- | 8-10 m ² /litro – 40 µm |
| Massa volúmica----- | 1,3 Kg/litro |
| Secagem ao tacto----- | 30-60 min (20 °C) |
| Espessura do filme, seca----- | 40 µm |
| Espessura do filme, húmida----- | 75 µm |

NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico.

PORMENORES DE APLICAÇÃO:

O Primário Arcozin pode ser aplicado à trincha ou, preferencialmente à pistola airless ou convencional.

O Primário Arcozin está pronto a aplicar.

A pistola deve ter um bico de 0,018" e a pressão de saída deve ser de cerca de 150 bar.

O intervalo de recobrimento deve ser de, no mínimo, 24 horas e no máximo de 3 dias (20 °C).

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:

Antes da aplicação do Primário Arcozin, é conveniente decapar por projecção de abrasivo a superfície a pintar, sendo também recomendável a remoção de óleos e gorduras, bem como sais e outros contaminantes inibidores de uma boa aderência. Áreas corroídas devem ser preparadas por projecção de abrasivo ou limpas com ferramentas mecânicas.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

As recomendadas por uma prática correcta de pintura. Não aplicar o produto sob baixas temperaturas. Durante a aplicação e secagem em espaços confinados, providenciar ventilação adequada.

SEGURANÇA:

Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e o contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-se a ventilação forçada do local.

O Primário Arcozin destina-se a uso profissional.