



Ficha Técnica

Primário Shop-Primer

PRODUTO:

Primário Shop-primer.

DESCRIÇÃO:

O Primário Shop-primer é um primário formulado à base de resinas de Polivinil, epoxy, óxidos de ferro, fosfatos de zinco e cargas. É um primário universal com excelente aderência sobre aço, zinco, alumínio e outros metais leves. Pode ser utilizado como primário de espera, permitindo uma protecção temporária por períodos não superiores a 6 meses.

CONSTANTES FÍSICAS:

Acabamento-----	Fosco
Cores-----	Cinzento, castanho
% sólidos-----	37 %
Rendimento Teórico-----	10-12m ² /litro
Massa volúmica-----	1,060 Kg/litro
Viscosidade-----	110 s Ford 4 (25 °C)
COV -----	671 gr/Lt (máx)
Secagem ao tacto-----	10-15 min (20 °C)
Repintura-----	2 horas (20 °C)
Espessura do filme, seca-----	30 µm
Espessura do filme, húmida-----	90 µm

NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico.

PORMENORES DE APLICAÇÃO:

O Primário Shop-primer pode ser aplicado diluído até cerca de 15% com **Diluyente Shop-primer Arco-Íris**, preferencialmente à pistola convencional com um bico de 1,2 mm e a 3 a 4 Kg/cm² de pressão. O intervalo de recobrimento deve ser de, no mínimo, 2 horas (20 °C).

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:

As superfícies a pintar devem estar isentas de gorduras e Ferrugem. Quando utilizado como primário de espera a superfície deve sofrer uma decapagem por jacto abrasivo ao grau As 2 ½.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

As recomendadas por uma prática correcta de pintura. Não aplicar o produto sob baixas temperaturas. Durante a aplicação e secagem em espaços confinados, providenciar ventilação adequada.

DEMÃO SEGUINTE:

Tintas alquídicas, de borracha clorada, epoxy e de poliuretano.

OBSERVAÇÕES:

A ideia generalizada deste primário pode ser complementada com outras informações junto dos nossos serviços técnicos.

SEGURANÇA:

Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e o contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-se a ventilação forçada do local.

O Primário Shop-primer destina-se a uso profissional.