



Ficha Técnica

Primário Wash-Primer

PRODUTO:

Primário WASH-PRIMER p/ Industria.

DESCRIÇÃO:

O Primário WASH-PRIMER é constituído por um veículo de butiral de polivinilo e elementos condicionadores.

USO RECOMENDADO:

Pré-primário promotor de aderência em aço galvanizado, metalizado a zinco, electrozincado, alumínio e outros metais leves.

CONSTANTES FÍSICAS:

Acabamento-----	semi-brilhante
Cores-----	Verde
Volume de sólidos-----	5 %
Rendimento Teórico-----	10m ² /litro - 5µm
Massa volúmica-----	0,95 Kg/litro
Viscosidade-----	23s Ford 4 (25 °C)
Secagem ao tacto-----	15-30 minutos (20 °C)
Espessura do filme, seca-----	5 µm
Espessura do filme, húmida-----	Não relevante

NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico.

PORMENORES DE APLICAÇÃO:

O primário WASH-PRIMER pode ser aplicado diluído até cerca de 10% com **Diluyente WASH PRIMER Arco-Íris**, à trincha ou, preferencialmente à pistola convencional.

O intervalo de recobrimento deve ser de, no mínimo, uma hora e no máximo de 48 horas.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:

A superfície a pintar deve sofrer um desengorduramento apurado. Resíduos de detergente devem ser removidos por enxaguamento com água limpa e deixar secar.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

As recomendadas por uma prática correcta de pintura. Não aplicar o produto sob baixas temperaturas. Durante a aplicação e secagem em espaços confinados, providenciar ventilação adequada.

OBSERVAÇÕES:

- 1) De referir que o WASH-PRIMER Arco-Íris não é um primário anticorrosivo, pelo que não o substituí. Não deve permanecer sem revestimento, especialmente em exterior.
- 2) A espessura recomendada é de 5-10 μm . Com esta espessura a película é completamente transparente. Espessuras superiores podem conduzir ao efeito inverso do pretendido, isto é, podem originar despelamentos.

SEGURANÇA:

Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e o contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-se a ventilação forçada do local.

O primário WASH-PRIMER destina-se a uso profissional.