



Ficha Técnica

Primário p/ Carroçarias

PRODUTO:

Primário para Carroçarias.

DESCRIÇÃO:

O Primário para Carroçarias é um primário baseado em resina alquídica curta em óleo, combinada com cargas, pigmentos resistentes e aditivos de secagem e estabilização.

CONSTANTES FÍSICAS:

Acabamento-----	Fosco
Cores-----	Cinza, Preto, Castanho
Volume de sólidos-----	60 %
Rendimento Teórico-----	10-12m ² /litro - 40□m
Massa volúmica-----	1,300 Kg/litro
Viscosidade-----	150s Ford 4 (25 °C)
Secagem ao tacto-----	30-60 minutos (20 °C)
Secagem total-----	2 horas (20 °C)
Espessura do filme, seca-----	40 □m
Espessura do filme, húmida-----	75 □m

NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico.

PORMENORES DE APLICAÇÃO:

O Primário para Carroçarias pode ser aplicado diluído até cerca de 10% com **Diluyente Sintético Especial Arco-Íris**, à trincha/rolo ou, preferencialmente à pistola convencional ou *airless* com um bico entre 0,015”-0,018” e a 150 bar.

O intervalo de recobrimento deve ser de, no mínimo, 1 hora e no máximo de 7 dias (20 °C).

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:

As recomendadas por uma prática correcta de pintura.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

As recomendadas por uma prática correcta de pintura. Não aplicar o produto sob baixas temperaturas. Durante a aplicação e secagem em espaços confinados, providenciar ventilação adequada.

DEMÃO SEGUINTE:

Aconselhamos os **nossos Esmaltes Ideal ou Sintético**.

OBSERVAÇÕES:

A ideia generalizada deste primário pode ser complementada com outras informações junto dos nossos serviços técnicos.

SEGURANÇA:

Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e o contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-se a ventilação forçada do local.

O Primário para Carroçarias destina-se a uso profissional.