



Ficha Técnica

Alumínio Prata UG

PRODUTO:

Alumínio Prata Uso Geral

DESCRIÇÃO:

O Alumínio Prata para Uso Geral é formulado com base na combinação de resinas de hidrocarbonetos, alquídicas e pastas de alumínio, que lhe conferem, pela sua qualidade, acabamentos quimicamente resistentes em brilho, dureza, resistência ao choque e secagem rápida.

CONSTANTES FÍSICAS:

Acabamento-----	Brilhante
Cores-----	Prateada
Volume de sólidos-----	45 %
Rendimento Teórico-----	6-8 m ² /litro - 45 □m
Massa volúmica-----	0,900 Kg/litro
Viscosidade-----	30s Ford 4 (25 °C)
Secagem ao tacto-----	1-4 horas (20 °C)
Secagem total-----	24 horas (20 °C)
Espessura do filme, seca-----	45 □m
Espessura do filme, húmida-----	80 □m

NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico.

PORMENORES DE APLICAÇÃO:

O Alumínio Prata para Uso Geral pode ser aplicado diluído até cerca de 5 % com diluente Sintético Especial Arco-Íris, à trincha ou, preferencialmente à pistola convencional.

O intervalo de recobrimento deve ser de, no mínimo, 6 horas.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:

A superfície a pintar deve sofrer um desengorduramento apurado. Resíduos de detergente devem ser removidos por enxaguamento com água limpa e deixar secar. Antes da sua aplicação recomenda-se a aplicação das **nossas linhas de primários e subcapas** para uma optimização de resistência e durabilidade.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

As recomendadas por uma prática correcta de pintura. Não aplicar o produto sob baixas temperaturas. Durante a aplicação e secagem em espaços confinados, providenciar ventilação adequada.

OBSERVAÇÕES:

A ideia generalizada deste esmalte pode ser complementada com outras informações junto dos nossos serviços técnicos.

SEGURANÇA:

Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e o contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-se a ventilação forçada do local.

O Alumínio Prata para Uso Geral destina-se a uso profissional.